



<b>PRODUTO</b>	<b>PAPEL COUCHÉ / LINER TIPO COUCHÉ / ADESIVO ACRÍLICO</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>FSC COC COATED GLOSS 80/KBC90 P10P</b>

<b>FRONTAL</b>	<b>FSC COC COATED GLOSS 80</b>					
<b>Descrição:</b>	Papel Couché semi-brilho, isento de madeira. Certificado pela cadeia de custódia FSC®					
<b>Aplicação:</b>	Ideal para impressão multicolorida, onde definição e um elevado grau de detalhes de imagens são requeridos. Excelente printabilidade em sistema tipográfico, flexográfico, off-set e hot-stamping.					
<b>Dados Técnicos</b>	<b>Gramatura</b>	<b>Espessura</b>	<b>Índice de Brancura</b>	<b>Opacidade</b>	<b>Brilho</b>	<b>Alvura</b>
	<b>G/m<sup>2</sup></b>	<b>Mícron</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
	77 ± 6	71 ± 8	min 107	Min 89	Min 48	Min 83

<b>ADESIVO</b>	<b>P 10P</b>					
<b>Descrição:</b>	Adesivo permanente acrílico modificado em emulsão aquosa.					
<b>Aplicação:</b>	Adesivo desenvolvido para uma ampla faixa de aplicações pois possui boa agressividade inicial (tack) e elevado grau de adesividade final. Apresenta boas propriedades de conversão.					
<b>Dados Técnicos</b>	<b>Tack</b>	<b>Coesão (mínima)</b>	<b>Temperatura mínima de Aplicação</b>	<b>Temperatura de Trabalho (mínima)</b>	<b>Temperatura de Trabalho (máxima)</b>	
	<b>N/m</b>	<b>Hora</b>	<b>°C</b>	<b>°C</b>	<b>°C</b>	
	450	5	5	-5	80	

<b>LINER</b>	<b>KBC 90</b>					
<b>Descrição:</b>	Papel branco, siliconado apenas em uma face.					
<b>Aplicação:</b>	Utilizado em setores onde são necessárias excelente estabilidade dimensional e notável rigidez.					
<b>Dados Técnicos</b>	<b>Gramatura</b>	<b>Espessura</b>	<b>Opacidade</b>	<b>Transparência</b>	<b>Resistência à Tração MD-CD</b>	<b>Alongamento à Ruptura MD-CD</b>
	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>Mícron</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>Kg/m</b>	<b>%</b>
	90 ± 4	90 ± 5	96 ± 2	-	-	-

Gramatura Total	185 ± 10 g/m <sup>2</sup>
Espessura Total	177 ± 14 um

**ORIENTAÇÃO DE USO:** O material deve ser aplicado em superfície limpa e seca, livre de poeira, óleo e desmoldantes.

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 1 ano a partir da emissão da nota fiscal, desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 20-22o C e Umidade Relativa de 50-55%.

**GARANTIA LIMITADA:** Todas as informações acima, relativas aos produtos ARCONVERT são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Considerando as mais diversas aplicações possíveis a ARCONVERT BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final dos mesmos. O utilizador deve verificar a autenticidade do produto quanto a aplicação específica e assumir os riscos por uso incorreto. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, a ARCONVERT BRASIL fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo.

Nenhum vendedor ou representante da ARCONVERT BRASIL está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado.

Em caso de dúvida quanto à aplicação, consultar nosso Departamento Técnico.

Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações no documento e/ou produto acima citados sem prévio aviso.