

# Couché Suzano® Design Matte



**Descrição**  
**Description**

Papel couché fosco revestido em ambos os lados.  
*Matte paper coated on both sides.*

**Principais Usos**  
**Main Uses**

Peças promocionais, encartes, revistas sofisticadas e livros de fotografia e arte.  
*Promotional materials, inserts, sophisticated magazines and photography and art books.*

| Gramatura / Grammage                          | Norma Ref. Standard | Unidade Unit     | 90   |        | 115   |        | 150   |        | 170   |        | 210   |        |
|---|---------------------|------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|   |                     |                  | N    | T      | N     | T      | N     | T      | N     | T      | N     | T      |
| Gramatura / Grammage                          | ISO 536             | g/m <sup>2</sup> | 90,0 | ± 3,6  | 115,0 | ± 4,6  | 150,0 | ± 6,0  | 170,0 | ± 6,8  | 210,0 | ± 8,4  |
| Espessura / Thickness                         | ISO 534             | µm               | 94,0 | ± 4,6  | 118,0 | ± 5,9  | 158,0 | ± 8    | 170,0 | ± 8,5  | 220,0 | ± 11,0 |
| Umidade / Moisture                            | TAPPI 412           | %                | 4,3  | ≥ 3,1  | 4,3   | ≥ 3,1  | 4,3   | ≥ 3,1  | 4,3   | ≥ 3,1  | 4,3   | ≥ 3,1  |
| Brilho 75° / Gloss 75°                        | ISO 8254            | %                | 25,0 | ≤ 36,0 | 25,0  | ≤ 36,0 | 25,0  | ≤ 36,0 | 25,0  | ≤ 36,0 | 25,0  | ≤ 36,0 |
| Opacidade / Opacity                           | ISO 2471            | %                | 93,0 | ≥ 90,0 | 97,0  | ≥ 93,0 | 98,5  | ≥ 95,5 | 99,0  | ≥ 97,0 | 99,0  | ≥ 97,0 |
| Alvura ISO (C / 2°) / ISO Brightness (C / 2°) | ISO 2470            | %                | 94,0 | ≥ 91,0 | 95,0  | ≥ 92,5 | 95,0  | ≥ 92,5 | 95,0  | ≥ 92,5 | 95,0  | ≥ 92,5 |

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: SUZANO
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average should be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right to change.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: EPP.04.00064

EMIÇÃO: [maclyna.nova](http://maclyna.nova) – 25/02/2016

VALIDADE: 25/02/2017

