

IBEMA ROYAL

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Typical Values | Características Principales

Papelcartão branco, alta alvura, multicamadas com duplo coating na capa.
White paperboard, high brightness, double coated multiplier on the top side.
Cartulina blanca, alta blancura, con doble recubrimiento en el topo.

Triplex | GT - coated wlc, white back

UMIDADE Moisture Humedad	ESPESSURA Thickness Espesor		GRAMATURA Grammage Gramaje	RIGIDEZ L Stiffness MD	RIGIDEZ T Stiffness CD
	mm	points ⁽¹⁾		Mínimo Minimum Mínimo	Mínimo Minimum Mínimo
7,5	0,310	12,2	250	7,4	3,4
7,5	0,370	14,5	300	10,8	4,9
7,5	0,440	17,3	350	16,7	7,8
%			g/m²	mN.m	mN.m
± 1,5		± 5 %	± 4 %		
TAPPI 412	TAPPI 411		ISO 536	TAPPI 489	TAPPI 489

COBB VERSO | Back | Reverso - TAPPI 441: **30 a 100g/m²**
ALVURA CAPA | Brightness | Blancura - ISO 2470: **≥ 84 %**
ALVURA VERSO | Brightness | Blancura - ISO 2470: **≥ 84 %**

ibema royal

temp 23C° +/- 1°C; UR: 50% +/- 2%

(1) Valores referenciais/ Valores referenciales/ Values for reference purposes.

Ø Em função do desenvolvimento do produto, a Ibema se reserva o direito de realizar modificações nos valores acima.

Todas las figuras mencionadas encima pueden ser sometidas a modificaciones técnicas.

All figures mentioned above may be subject to technical changes.

Ø 95% dos valores medidos devem estar acima do nível mínimo de tolerância.

95% de todos los valores medidos deben estar arriba del nivel mínimo de tolerancia.

95% of all measured values must be above the tolerance minimum level.