

Características Técnicas

TO : RIO BRANCO

ATT. : Controle de Qualidade

DATE : 09/01/2018

Papel Alcalino

		Mínimo	Meta	Máximo		
Alvura Feltro (S/F)	ISO	96,0	98,0		ISO-2470	C
Aspereza Bendtsen F	mL/min	170,0	255,0	340,0	ISO-8791	C
Aspereza Bendtsen T	mL/min	80,0	140,0	200,0	ISO-8791	C
Brancura Feltro	D65 10°	156,0	158,0	161,0	ISO-11475	C
Espessura	mm	0,092	0,097	0,102	ISO-534	C
Gramatura	g/m ²	72,0	75,0	78,0	ISO-536	C
Opacidade (ISO)	%	86,0	90,0		ISO-2471	C
Porosidade Gurley	s/100cc	7,0	10,0	14,0	TAPPI-460	C
Rigidez Longit. MD	gf.cm	1,800	2,100		ISO-2493	C
Rigidez Transv. CD	gf.cm	0,7	1,0		ISO-2493	C
Umidade	%	3,9	4,4	4,9	ISO-287	C

Atenciosamente

EDER JUNIOR BARROSO

Controle de Qualidade

PAPEL - PAPEL CHAMEQUINHO A4 75.0

Tonalidade

Condições de Testes

Standard IPB

ISO 187/00

CED075 - Rev. 90 - STD