

## Características Técnicas

TO : RIO-BRANCO

ATT. : Controle de Qualidade

DATE : 14/04/2015

**Papel Alcalino**

		Mínimo	Meta	Máximo		
Alvura Feltro (S/F)	ISO	89,0	92,0	95,0	ISO-2470	C
Aspereza Bendtsen F	mL/min	80,0	120,0	160,0	ISO-8791	C
Aspereza Bendtsen T	mL/min	80,0	120,0	160,0	ISO-8791	C
Brancura Feltro	D65 10°	170,3	171,5	172,7	ISO-11475	C
Espessura	mm	0,094	0,100	0,106	ISO-534	C
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	72,0	75,0	78,0	ISO-536	C
Opacidade (ISO)	%	89,0	91,0		ISO-2471	C
Porosidade Gurley	s/100cc	7,0	10,0	15,0	TAPPI-460	C
Rigidez Longit. MD	gf.cm				ISO-2493	C
Rigidez Transv. CD	gf.cm				ISO-2493	C
Umidade	%	3,9	4,4	4,9	ISO-287	C

Atenciosamente

RAFAEL RODRIGUES

Controle de Qualidade

**PAPEL - CHAMEX COLORS AZUL 75.0**

Tonalidade

Condições de Testes

Standard IPB

ISO 187/00

CAZ075 - Rev. 43 - STD