



FEDRIGONI BRASIL PAPÉIS LTDA

DEPARTAMENTO TÉCNICO – DT

**Especificação Técnica**

**Papel:** Evenglow Opalina – 180 g/m<sup>2</sup>

Testes	Unidade	Especificação
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	173,0 – 187,0
Aspereza Bendtsen Tela	ml/min	40 – 80
Aspereza Bendtsen Feltro	ml/min	40 – 80
Porosidade Gurley	s/100 ml	25 – 100
Pick Dennison Tela	nº	Mín. 14
Pick Dennison Feltro	nº	Mín. 14
Cobb Test (60 s) Tela	g/m <sup>2</sup>	Máx. 25
Cobb Test (60 s) Feltro	g/m <sup>2</sup>	Máx. 25
Rigidez Taber Longitudinal	gf.cm	Mín. 27
Rigidez Taber Transversal	gf.cm	Mín. 14
Umidade	%	4,0 – 8,0
Opacidade Elrepho	%	Mín. 95,0
Cor	----	Padrão
<b>OBS:</b> Condições nominais do laboratório 23°C/50% UR		<b>Responsável:</b> Luís Antônio Esteves Celestino

Data: 29/12/2016