

# TERMOSCRIPT

## Termoscript KPH 55 AM

Papel térmico para recibos de pontos de venda, comprovantes de cartão de crédito e cupons fiscais.

Thermal paper for POS receipts.



### Especificação Técnica • Technical Specification


#### Características do Papel • Paper Features

Gramatura Grammage	Espessura Thickness	Lisura Bekk <i>lado térmico</i> Bekk Smoothness <i>thermal side</i>	Densidade Óptica - <i>Zebra Stripe S600</i> Optical Density - <i>Zebra Stripe S600</i>	Durabilidade da Imagem Image Durability	Cor do Papel Paper Color
g/m <sup>2</sup>	μm	seg Bekk	nº	anos	
55±2,2	59±5	Min. 300	Min. 1,15	5	

#### Estabilidade de Imagem • Image Stability

Temperatura - 24h Temperature - 24h		> 70%
Umidade (40° - 90%u.r - 24h) Moisture (40° - 90%u.r - 24h)		> 70%
Luz Fluorescente - 24h Fluorescent Light - 24h		> 90%
Luz Solar - 5h Sunlight - 5h		> 85%

#### Sensibilidade Dinâmica Dynamic Sensitivity



\* **Condições:** O Papel deve ser bem sensibilizado, armazenado à temperatura 20°C, 60%UR. Não exposta à Luz Ultravioleta ou Fluorescente. Não tenha contato com produtos químicos ou materiais plásticos.  
\* **Condition:** The image must be properly developed, store at 20°C, 60%UR. Without direct exposition to the ultraviolet or fluorescent light. Without direct contact with chemical products or plastics material.